

3M™ Lámina de Control Solar Amber Low E 35

Descripción

La Lámina de Control Solar y Aislante 3M™ Amber Low E 35 está diseñada para su uso en la cara interior de las ventanas. Al contrario que otros productos, esta lámina refleja los rayos solares manteniendo un aspecto transparente. Incluso reduce la sensación de deslumbramiento. Además, la lámina es capaz de reducir sensiblemente la incidencia de rayos UVA que son la principal causa de la decoloración.

La Lámina Aislante 3M combina perfectamente la protección solar en verano y aislamiento en invierno. Su efecto aislante disminuye la transmisión de IR de onda larga, reduciendo así la pérdida de calor.

Las Láminas de Control Solar 3M son una elegante solución para la gestión del calor y la luz. Ofrecen además junto a sus propiedades gran transparencia y transmisión de luz, y simultáneamente protegen de miradas curiosas.

Gracias a su resistencia estas laminas de polyester protegen frente a la rotura del vidrio, evitando la proyección de fragmentos

Características (Sobre un vidrio de 6 mm transparente)

Total Energía Solar Reflejada (TSER): 75 %

Factor Solar (G-value) 0.25

Reducción Térmica (verano): 70 %

Aislamiento térmico (invierno): 26%

Reducción deslumbramiento: 66 %

Reducción rayos ultravioleta (UV): 99 %

Emisividad: 0.31

Detalles de Producto

Espesor sin adhesivo: 0,45 mm / 45 µm

Color: Ámbar

Composición: Poliéster

Adhesivo: Acrílico modificado

Revestimiento protector: Capa resistente al rayado

Limpieza

Las láminas de ventanas 3M se pueden limpiar 30 días después de la instalación utilizando agentes de limpieza comunes para ventanas y evitando el uso de partículas abrasivas. No utilice esponjas ásperas, paños o cepillos. Se recomiendan productos de limpieza como esponjas sintéticas, paños suaves o escurridores de goma. No limpie las láminas 3M en seco.

Tipo de vidrio	Tipo de lámina	LVT %	LVR Ext %	LVR Int %	U-Value	Factor Solar (G-Value)	Eficacia Luminosa	Reducción Térmica
Simple								
Transparente	Sin lámina	89%	8%	9%	1.03	0.82	1.1	NA
	Amber Low E 35	30%	52%	56%	0.76	0.25	1.2	70%
Tintado	Sin Lámina	53%	6%	6%	1.03	0.63	0.8	NA
	Amber Low E 35	18%	22%	56%	0.76	0.25	0.7	60%
Doble								
Transparente	Sin Lámina	79%	15%	15%	0.47	0.70	1.1	NA
	Amber Low E 35	28%	51%	57%	0.39	0.32	0.9	54%
Tintado	Sin Lámina	47%	8%	13%	0.47	0.51	0.9	NA
	Amber Low E 35	16%	21%	57%	0.39	0.26	0.6	49%

Indicaciones generales: Todos los datos técnicos se basan en una combinación de métodos de ensayo europeos y/o de EE.UU. Antes de usar este producto el cliente / aplicador debe asegurar que el producto es adecuado para ser utilizado para los fines perseguidos. Si hay cualquier duda, consulte con su especialista local 3M lámina para ventanas. Todas las cuestiones acerca de la garantía y responsabilidad por el producto y el efecto de su uso se registrará de conformidad con lo dispuesto en el contrato correspondiente de la venta a menos que la legislación local establezca lo contrario.

Renewable energy Division
Láminas de Control Solar
www.3m.com/es/laminasdeventana
Tel: 91 321 60 00





3M™ Sun Control Film

Amber Low E 35

- Confort superior en invierno manteniendo el calor dentro de casa – Ahorro en calefacción.
- Mayor frescor en verano reduciendo la ganancia de calor
- – Reducción de costes en aire acondicionado.
- Reduce el deslumbramiento, mejorando el confort.
- Ayuda a preservar la apariencia de muebles y objetos.
- Resistente al rayado, mantiene su aspecto durante más tiempo.
- Fácil de retirar, sin dejar restos de adhesivo.



Correo. contacto@lamicorp.com
Telf. 01 3043285 / Cel. 952 717 235
Web. www.lamicorp.com
Web. www.lamicorp3m.com